



ВОЛМА- Экстраклея

ПЛИТОЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
СУПЕРПЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ
КРУПНОФОРМАТНОГО КЕРАМОГРАНИТА,
ПРИРОДНОГО КАМНЯ И ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
ОБЛИЦОВОК

ГОСТ Р 56387-2018

ФАСОВКА: 25 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 56

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	СЕРЫЙ
ТОЛЩИНА СЛОЯ	3-20 ММ
РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ НА 1 КВ.М ПОВЕРХНОСТИ ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ С ЗУБОМ 6X6 ММ	3 КГ
- ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ С ЗУБОМ 8X8 ММ	3,5 КГ
- ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ С ЗУБОМ 10X10 ММ	4,5 КГ
- ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1,3 КГ
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	ОТ +5 ДО +30°С
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ: НА 1КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,24-0,28 Л
НА МЕШОК 25 КГ	5,75 – 6,25 Л
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	НЕ МЕНЕЕ 30 МИН
ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ	30 - 35 МИН
ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОТОВОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ	4 ЧАСА
АДГЕЗИЯ К БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕЗ 28 СУТОК:	
- ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ХРАНЕНИЯ	1,5-1,8 МПА
- ПОСЛЕ ВЫДЕРЖИВАНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ	НЕ МЕНЕЕ 1 МПА
- ПОСЛЕ ВЫДЕРЖИВАНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ	НЕ МЕНЕЕ 1 МПА

- ПОСЛЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ	НЕ МЕНЕЕ 1 МПА
ЗАТИРКА ШВОВ	ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	F75
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	ОТ -50°С ДО +70°С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

«ВОЛМА - Экстраклея» предназначен для облицовки стен и полов керамической плиткой и плиткой большого размера из керамогранита, гранита, натурального и искусственного камня, в том числе крупного формата, клинкерных плиток, плиток из природного камня. Для внутренних и наружных работ. Применяется в системе «теплый пол».

ОСНОВАНИЯ:

Для работы по основаниям, оштукатуренным цементно-песчаными и цементно-известковыми составами, бетонным основаниям, ГКЛ, ГВЛ, а также для облицовки цементных стяжек и гипсовых конструкций. Применяется на цоколях, парапетах, входных группах, полах балконов и террас, эксплуатируемых кровлях, в крытых бассейнах и резервуарах и т.д. При внутренних работах может применяться на таких сложных основаниях как стяжки с подогревом, существующие плиточные облицовки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть прочным, сухим, без отслоений, очищенным от пыли и загрязнений и отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Подготовленное слабовпитывающее основание необходимо обработать грунтовкой, образующей шероховатости; сильновпитывающее основание – грунтовкой глубокого проникновения ВОЛМА-Ультрагрунт, разбавленной в соответствии с инструкцией по применению.

Большие неровности необходимо выровнять.

На стене в сухих помещениях можно использовать гипсовую штукатурку ВОЛМА-Слой, во влажных помещениях – ВОЛМА-Акваслой; на полу – быстротвердеющий наливной пол ВОЛМА- Нивелир Экспресс, а также цементный толстослойный наливной пол ВОЛМА-Нивелир Арена, согласно рекомендациям по использованию.

Перед облицовкой поверхности с применением системы «теплый пол», подогрев пола необходимо отключить за 48 часов и включить не ранее чем через 14 суток.

При укладке на ГСП, ГВЛ, ВОЛМА - СЕМЕНTPANEL и пр. конструкцию необходимо собирать не менее двух слоев. При облицовке ГКЛ плиткой с клеевым раствором максимально допустимая нагрузка составляет 50 кг/м².

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Залить в емкость чистую воду (температура воды от +10 °С до + 20 °С) из расчёта 0,24 - 0,28 л воды на 1 кг сухой смеси. Перемешать раствор строительным миксером с насадкой для достижения однородной массы без комков в течение 4-5 минут. Затем выдержать технологическую паузу 5-7 минут для созревания смеси и повторно перемешать в течение 1 минуты. Приготовленный раствор можно использовать в течение 4 часов.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Клей нанести на основание гладкой стороной зубчатой гладилки и распределить до получения ровной поверхности, затем профилировать структуру зубчатой стороной. Плитку уложить на клеевой слой и плотно прижать со смещением. Открытое время работы с раствором 30 мин. Время корректировки плитки 30-35 мин. после ее укладки.

Сквозняки, высокая температура, а также сильная впитываемость поверхности снижают открытое время работы и время корректировки.

В случае образования на поверхности нанесенного клея подсохшей корки, растворную смесь необходимо снять и заменить новой.

При необходимости выравнивания горизонтальной поверхности клеем до 20 мм, рекомендуется нанести смесь на основание

сплошным слоем, создать адгезионный слой на укладываемом материале, для 100% заполнения профилировать поверхность укладываемого материала зубчатой гладилкой.

Затирку швов выполнять специальной затиркой, но не ранее чем через 24 часа. В случае увеличения слоя время затирки может увеличиться до 72 часов.

Работы проводить в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 °С до +30 °С

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Все работы производить только нержавеющей инструментом. Не производить работы при прямых солнечных лучах и при температуре воздуха или основания ниже +5°С. Не следует замачивать плитку перед приклеиванием. При укладке плитки на полу рекомендуется наносить раствор, как на основание, так и на обратную сторону плитки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с плиточным клеем «ВОЛМА-Экстраклея» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Работы выполнять согласно строительным требованиям, стандартам и правилам безопасности и гигиены труда.

Рекомендации по применению клея (Максимальные размеры плитки)			
Керамогранит	Стены	Внутри помещений	1200x600 мм
		Снаружи помещений	1200x600 мм
	Полы	Внутри помещений	1600x800 мм
		Снаружи помещений	600x600 мм
Керамическая плитка	Стены	Внутри помещений	400x800 мм
	Полы	Внутри помещений	400x800 мм
Клинкерная плитка	Стены	Внутри помещений	345x345 мм
		Снаружи помещений	345x345 мм
	Полы	Внутри помещений	345x345 мм
		Снаружи помещений	345x345 мм